



Арт. (420)

КРАЙДЕЦАЙТ – ВАШ ДОМ В НАТУРАЛЬНЫХ КРАСКАХ

# Твёрдое масло для дерева

Holzhartöl



ТЕМПЕРАТУРА НАНЕСЕНИЯ



СТЕНЫ, ПОТОЛКИ, НАЛИЧНИКИ



МЕБЕЛЬ, ДВЕРИ, СТОЛЕШНИЦЫ



ПАРКЕТ, ПОЛЫ



ЛЕСТНИЦЫ, СТУПЕНИ

**Назначение материала.** Глянцевое защитное покрытие для внутренних работ - образует износоустойчивую защиту от грязи и воды, очень стойкую к истиранию (соответствует требованиям к общественным помещениям и ГОСТ 5233 89). Практически не меняет цвет древесины и не желтеет со временем. **НЕ КОЛЕДУЕТСЯ!** При еженедельном уходе с применением воска Карнауба не требует реставрации и обновления.

**Область применения.** Стены, потолки, лестницы, полы, мебель, столешницы. Может использоваться на поверхностях с прямым, постоянным попаданием воды (ванная, помывочная, столешницы).

**Характеристика материала.** Твердое масло для дерева – смесь натуральных масел, с добавлением какао-масла и живичного скипидара двойной очистки. При этом диффундирующие свойства древесины сохраняются. Твердое масло для дерева быстро высыхает, практически не желтеет и не изменяет цвет древесины.



| Высыхание, хранение, утилизация и т.д.                |   |
|---|---|
| Время высыхания (при t=20°C и при влажности 40 – 60%) | 1 слой 24 часа  |
| Окончательное высыхание                               | 24 часа   |
| Срок хранения   | Не менее 2-х лет  |
| Температура хранения                                  | Не ниже 0°C   |
| Влажность при хранении                                | Сухое прохладное место  |
| Утилизация  | Остатки не сливать в канализацию. В сухом виде можно утилизировать как бытовой мусор. |
| Упаковка материала                                    | Металлическая банка   |
| Объем упаковки  | 0,75 л; 2,5 л   |
| Расход  | 0,75л на 15 м² в 1 слой; 2,5л на 50 м² в 1 слой.                                      |

| Свойства материала                        |  |
|---|--|
| Состав                                    | Древесное стандолевое масло, рициновое стандолевое масло, живичный бальзамический скипидар, известковая канифоль, кремниевая кислота, сиккатив (сушащее вещество без свинца) |
| Цвет                                      | Желтый   |
| Консистенция                              | Маслянистая жидкость; возможен осадок – не размешивать!  |
| Тип поверхности                           | Глянцевая  |
| Устойчивость к истиранию                  | Высокая  |
| Водоотталкивающие свойства                | Высокие  |
| Светостойкость                            | Высокая  |
| Колеровка                                 | Не колеруется  |
| Свидетельство государственной регистрации | RU.77.01.34.015.E.020316.12.11 от 08.12.2011г.   |

**Указания по безопасности.** Защитных приспособлений при работе с материалом не требуется. При проведении внутренних работ регулярно проветривать помещение. Класс опасности в соответствии с директивами Евросоюза: Xn. Хранить в недоступном для детей месте. Обратите внимание на возможность аллергии к природными веществам. В связи с возможностью самовозгорания тряпок, пропитанных Твердым маслом для дерева, их следует хранить в емкости с водой. Подробную инструкцию по нанесению вы можете посмотреть на сайте [www.kreidezeit.ru](http://www.kreidezeit.ru), в разделе «Как наносить».



- Нанесение:**
- 1) Перед нанесением Твердого масла для дерева поверхность необходимо обработать маслом “Крайдецайт” (см. соответствующую инструкцию);
  - 2) Коротковорсной кистью из натуральной щетины нанести масло ТОНКИМ СЛОЕМ. Через 10-15 минут (но не больше) хлопковым лоскутом (без ворса) удалить все излишки;
  - 3) Высыхание 24 часа

УСЛОВНОЕ  
ОБОЗНАЧЕНИЕ:



- сухое  
помещение



- влажное  
помещение



- поверхность с прямым  
попаданием воды



- для внутренних  
работ



- для наружных  
работ

Предупреждение. Вышеприведенные сведения получены на основании новейшего известного нам опыта. В связи со спецификой методов изготовления и нанесения материала, воздействие на окружающую среду, различными свойствами поверхностей отдельные рекомендации не имеют общей юридической силы. Перед использованием этого материала следует сделать пробное нанесение. При выпуске нового издания текста инструкции или внесении изменения в продукт, старый текст инструкции утрачивает свое действие. Более подробную информацию можно получить из русского перевода оригинальной инструкции производителя (см. [www.kreidezeit.ru](http://www.kreidezeit.ru)).

