

Техническое описание

Массивная доска

Topwood Optima N

Изделие:	Массивная доска из цельной древесины. Доска имеет паз/гребень с четырех сторон. На верхней пласти выполнены фаски по периметру.
Породы древесины:	Дуб
Покрытие:	Масло с твердым воском;
Размер:	Длина – 600 – 1950 мм. Ширина – 110, 130, 150, 170, 200 мм. Толщина – 20 мм.
Возможная комплектация:	Упаковки длиной от 600мм до 1950мм. Не менее 50% от партии поставляется в упаковках длиной от 1500мм до 1950мм. Набор упаковок при отгрузке не регламентируется. Состав упаковки для ширин 110, 130, 150 мм: шесть слоев в упаковке, не менее трех слоев целые доски, остальные слои составные из двух частей, минимальная часть не менее 600мм. Состав упаковки для ширин 170, 200 мм: четыре слоя в упаковке, не менее двух слоев целые доски, остальные слои составные из двух частей, минимальная часть не менее 600мм.
Страна производитель:	Россия
Влажность:	9 +/- 3 %
Признаки отбора по верхней пласти сорт. Natur	
Распил	отбор по распилу не производится.
Сучки	допускаются здоровые диаметром до 40 мм. выпавшие сучки диаметром до 20 мм (зашпаклеваны).
Трещины	допускаются (зашпаклеваны).
Цвет древесины	допускается неоднородный.
Заболонь	допускается краевая.
Признаки отбора по верхней пласти сорт. Prime	
Распил	отбор по распилу не производится.
Сучки	допускаются здоровые диаметром не более 15 мм. выпавшие сучки диаметром не более 10 мм, зашпаклеваны.
Трещины	допускаются (зашпаклеваны).
Цвет древесины	допускается неоднородный.
Заболонь	не допускается на верхней пласти.
Особенности древесины и обработки:	Цветовые оттенки и текстура древесины являются естественными характеристиками натуральной древесины и не могут быть полностью идентичными для каждой планки в поставленной партии. Цветовые оттенки и текстура партии не могут быть полностью идентичны с образцом. В зависимости от породы дерева и вида обработки натуральная древесина со временем светлеет или темнеет – это изменяет оттенок, не приводя к кардинальному изменению дизайна. Следует помнить, что только что произведённый паркет и выставочный образец не могут быть идентичны по оттенку на сто процентов вследствие «возраста» паркета. На верхней пласти допускаются раковины и глубокие трещины в местах шпаклевания, а также сомкнутые трещины. При изготовлении брашированных дизайнов глубина браширования не нормируется. Прочие требования в соответствии с ГОСТ 8242-88
Условия хранения:	Хранить в сухом месте при температуре 18-22°C и влажности воздуха 45-60% соответственно, в ненарушенной упаковке.
Допустимые отклонения от настоящих параметров:	В каждой партии допускаются планки с отклонениями от настоящих параметров. Общая площадь таких планок – не более 4%.
Инсталляция:	Важно! Для монтажа массивной доски требуется профессиональная укладка. Первичный уход за паркетом является неотъемлемой процедурой инсталляции.
Сертификация:	Массивная доска TOPWOOD не подлежит обязательной сертификации в РФ.